

Handelsname: Normalbitumen 15/25

Harte Strassenbaubitumen

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Anforderung EN 13924-1 SN 670 204-1-NA Bitumen 15/25 (CH)	
		min	max
Anlieferungszustand			
Penetration bei 25°C (1/10 mm)	EN 1426	15	25
Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C)	EN 1427	55	71
Penetrationsindex	EN 12591	-1.5	0.7
Dynamische Viskosität bei 60°C (Pa*s)	EN 12596	550	
Kinematische Viskosität bei 135°C (mm ² *s ⁻¹)	EN 12595	600	
Brechpunkt nach Fraass (°C)	EN 12593		0
Löslichkeit (%)	EN 12592	99.0	
Flammpunkt (°C)	EN ISO 2592	245	
Beständigkeit gegen Verhärtung bei 163°C	EN 12607-1		
Massenänderung (%)	EN 12607-1		0.5
Verbleibende Penetration (%)	EN 1426	55	
Anstieg des Erweichungspunktes (°C)	EN 1427	2	10

Stand 04/2017